

2K PARQUET



Двокомпонентний, швидкотвердіючий поліуретановий клей, що не містить розчинників, для приклеювання всіх типів паркету



- для всіх типів паркету
- безводний
- швидко твердіє
- легко наносити
- застосовується в системах "тепла підлога"
- дерево не розбухає під дією клею
- короткий проміжок часу між приклеюванням і готовністю паркету до подальшої обробки

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Приклеювання мозаїчного, тонкоштучного та масивного штучного паркету.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Основа повинна бути сухою, міцною і очищеною від пилу та інших забруднень, що погіршують адгезію. З бетонної поверхні видалити так зване "цементне молоко" шляхом шліфування. Пил після шліфування видалити пилосмоком. Штучний паркет рекомендовано приклеювати на фанерну основу.

Перед початком робіт ретельно перемішати смолу і затверджувач у співвідношенні 9:1.

Нанести клей зубчастим шпателем на ділянку площею біля 5 м². Паркетні плашки укладати відразу на свіжий шар клею.

Кількість клею повинна бути такою, щоб між паркетом і основою утворився майже цільний шар клею, але при цьому клей не повинен проступати між плашками паркету. Мінімальний час приклеювання (при температурі +20°C) складає 12 годин.

Шліфування паркету рекомендовано виконувати через 1-2 доби після його приклеювання. Свіжі плями клею можна видалити ацетоном або ксилолом, а клей, що висох- тільки механічним способом.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Не допускати попадання на шкіру продукту або його компонентів. На робочому місці повинна бути передбачена хороша вентиляція. При роботі з клеєм слід використовувати захисні окуляри та рукавички.

Берегти в недоступному для дітей місці!

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ	-дерево 8...12%, -бетон макс. 3% або 80% відн. вологість повітря
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	Мінімальна робоча температура +10°C
РОБОЧІ УМОВИ	Температура приміщення, клею та облицювання +15...20°C. Температура затверджувача пере початком робіт повинна бути не менше, ніж +20°C,
ВИТРАТА КЛЕЮ	1.0 кг/м ²
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	не заморожувати
СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІШІ	9 вагових часток смоли/1 вагова частка затверджувача, 5кг(смола)+0.550кг (затверджувач)
ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА	поліуретановий клей
ЧАС ДЛЯ РОБОТИ	Життєздатність клею - прибіл. 40 хв. (20°C, 50% відн. вологість) Час для проведення робіт-прибіл. 50 хв. (клей нанесено на основу)
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	5 кг (смола), 0,550кг (затверджувач)
ЗБЕРІГАННЯ	Зберігати в щільно закритому оригінальному пакуванні при температурі не нижче, ніж +10°C - 3 роки.



Не можна виливати продукт або його компоненти в каналізацію.
Затверділий продукт можна вивозити на сміттєзвалище.
Затверділий продукт не можна спалювати або нагрівати до температури вищої, ніж 150°C. По запиті можна отримати паспорт безпеки.