

# Затверджувач Kestopur 200/S



Kestopur 200/S - це ізоціанатний затверджувач, що не містить розчинників, для двокомпонентних поліуретанових клеїв Kestopur.



- Відповідний затверджувач див. у технічних характеристиках клею

## ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Kestopur 200/S використовується як затверджувач для двокомпонентних поліуретанових клеїв Kestopur. Відповідний затверджувач див. у технічних характеристиках клею.

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Додайте затверджувач Kestopur 200/S до смоли Kestopur і ретельно змішайте. Дотримуйтесь наведених пропорцій розведення. Надто мала або надто велика кількість затверджувача призведе до неповного висихання, і, скоріше за все, до ненадійного з'єднання. Уникайте контакту з вологою. Це може призвести до утворення газу й підвищення в'язкості. Забезпечте належну вентиляцію, використовуйте відповідний захисний одяг.

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на результатах випробувань і практичному досвіді. Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за інших умов роботи. Крім того, на результат у значній мірі впливають методи роботи. Ми гарантуємо високу якість наших продуктів згідно з нашою системою керування якістю. Оскільки компанія не може контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не несе відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний результат роботи. Користувач має перевірити продукт на придатність для певного застосування.

## НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА

Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу.

ЩІЛЬНОСТЬ/ПИТОМА ВАГА	Прибл. 1,23±0,03 кг/дм <sup>3</sup>
КОЛЬОРИ	Коричневий
СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІШІ	Див. технічні характеристики клею.
В'ЯЗКІСТЬ	180-240 мПа·с (середній рівень в'язкості за віскозиметром Брукфільда за 20 °C, 2/20)
ЗБЕРІГАННЯ	12 місяців за зберігання невідкритим за +10... 25 °C